

Descripción

Aceite Engrase General Adhesivo

WS 1300 G es un aceite altamente refinado con aditivos especiales slick que le confieren un alto poder filante y de untuosidad. Forma una película muy adherente y de gran resistencia a la presión y al cizallamiento mecánico.

Ideal para la lubricación en engrases centralizados.

Dotado también con excelentes aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes.

Características

- Proporciona una película de alto rendimiento y gran capacidad de retención.
- No gotea.
- Excelente comportamiento ante fluctuaciones de temperatura (alteración mínima de viscosidad).
- Gracias a los aditivos slick se consigue alargar los intervalos de relubricación.
- Reduce el coeficiente de fricción, consiguiendo una mejor protección de los órganos en movimiento, especialmente cuando se producen variaciones de régimen, arranques y cargas elevadas.
- Reduce el desgaste.
- Reduce la temperatura.
- Aumento de la duración de los equipos lubricados:
 - Disminuye los costes en piezas de recambio y de mantenimiento.
 - Asegura una mayor fiabilidad del material garantizando la producción.

Aplicaciones

- | | |
|---|----------------------------|
| • Engrase general en todo tipo de industrias. | • Excéntricas. |
| • Lubricación bajo cárter. | • Cadenas. |
| • Lubricación automática y manual. | • Engranajes. |
| • Cojinetes. | • Lubricación por cascada. |
| • Casquillos. | • Sistemas centralizados. |
| • Guías. | |

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1300 G/09	WS 1300 G/10	----
Estado	----	Líquido	Líquido	----
Color	----	Incoloro	Incoloro	----
Olor	----	Característico	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	46	68	ASTM D-45
Punto de congelación	°C	-15	-12	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	200	>200	ASTM D-92
Corrosión CU	----	1a	1b	ASTM D-130
Carga de soldadura	Kg	----	200	ASTM D D-4172

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1300 G/11	WS 1300 G/12	----
Estado	----	Líquido	Líquido	----
Color	----	Incoloro	Incoloro	----
Olor	----	Característico	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	100	150	ASTM D-45
Punto de congelación	°C	-12	-12	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	220	256	ASTM D-92
Corrosión CU	----	1a	----	ASTM D-130
Carga de soldadura	Kg	----	315	ASTM D D-4172