

Descripción

Antioxidante Ceroso H1

WS 1507 S es una moderna cera sintética que previene la corrosión de herramientas y piezas almacenadas/situadas en la intemperie o sujetas a transporte por mar. Forma una película seca, no pegajosa y de color claro.

Es un excelente antioxidante y desmoldeante, apto para su uso en industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

WS 1507 S combina los requisitos básicos de una buena atomización, adhesión, y protección para asegurar que las superficies de metal estén protegidas. Esta película firme y flexible posee una atracción polar a las superficies del metal que proporciona una protección excepcional en ambientes corrosivos.

Características

- Buenas propiedades lubricantes.
- Libre de siliconas.
- Protege contra el desgaste y la oxidación.
- Compatible con plásticos.
- Uniforme.
- No pegajoso.
- Protege contra la corrosión.

Aplicaciones

- Protección de maquinaria, herramientas y piezas almacenadas en interiores.
- Protección de equipos y recambios almacenados en exteriores, así como sujetos a envíos marítimos y aéreos nacionales o internacionales.
- Protección de moldes y matrices contra la corrosión.
- Desmoldeante de plásticos.
- Anticorrosivo de vehículos.

Modo de empleo

- Para un óptimo funcionamiento de **WS 1507 S** utilizar solamente cuando las superficies metálicas a proteger estén limpias, secas y libres de moho, aceite y suciedad.
- Agitar ligeramente el aerosol antes de usar.
- Pulverizar a una distancia de 25-30 cm. Con una sola aplicación se consigue una capa fina y uniforme, que en la mayoría de los casos resulta suficiente.
- Para conseguir una buena pulverización y un mejor aprovechamiento, deberá aplicarse a temperatura ambiente.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1507 S	----
Estado	----	Ceroso	----
Color	----	Traslúcido	----
Olor	----	Neutro	----
Densidad 15°C	g/cm ³	0.84	DIN 51757
Grosor de película	µm	50	----
Tiempo de secado total	horas	24	----
Cobertura	m ² /l	7	----
Tiempo medio de protección interiores	años	2	----
Tiempo medio de protección exteriores	años	1	----
Protección corrosión, Test SAL SPRAY	horas	960	DIN 50021
Protección corrosión Humidity Chamber	horas	2400	DIN 50021