

Descripción

WS 1800 G es un antiproyecciones de nueva generación basado en un **aceite biodegradable** que evita de una forma rápida y fácil la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante el proceso de soldadura y elimina la necesidad de cincelado, afilado o cepillado tras la soldadura. Previene la obstrucción de las boquillas de equipos de soldadura automáticos y semi-automáticos.

Características

- Alarga la vida de las boquillas.
- Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el libre flujo de gas.
- Excelente resistencia a la degradación térmica.
- Extraordinaria polaridad natural a las superficies metálicas.
- Barrera resistente al calor “sin silicona”.
- Efecto antiadherente de larga duración.
- Las proyecciones de soldadura se retiran fácilmente con un trapo.

Aplicaciones

- Toberas antorchas MIG.
- Toberas antorchas robots de soldadura.
- Instalaciones fijas, piezas y zonas de trabajo
- Soldaduras automáticas y semiautomáticas.

Modo de empleo

- Aplicar una película fina sobre la superficie a soldar.
- Rociar en el interior de la boquilla antes de comenzar.
- Las proyecciones pueden ser limpiadas con un trapo o “golpeando” suavemente la boquilla en un el lado del banco de trabajo.
- El residuo de producto si es necesario puede ser limpiado con el **WS 3050 S**.
- Proporcionar una ventilación normal mientras se suelda.



Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 1800 G
Aspecto	- - - - -	Líquido
Color	- - - - -	Transparente
Densidad del vapor (vs. aire= 1)	- - - - -	>1
Peso específico a 20°C	Película Seca	0,92 g/cm3
Temperatura de inflamación	- - - - -	<0°C
Punto de congelación	Película Seca	< -27°C
Punto de inflamación	Película Seca	250°C



Whale Spray S.L.

Pl. Ametlla Park.
L'Ametlla del Vallès.
08480 · Barcelona, Spain.
T. : +34 93 882 77 12
whalespray@whalespray.com

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.